



CAPITAL TRAFİK YOL ÇİZGİ BOYASI (1YC30)

TANIM	Yüksek aşınma dirençli, beton ve asfalta çok iyi yapışan bir trafik yol çizgi boyasıdır.	
KULLANIM ALANI	Her türlü kaplama yol yüzeyine kara taşıtları ve yaya geçidi park işaretleri, hava alanı pistlerini, koşu yolu işaretlemeleri için ideal bir çizgi boyasıdır.	
TEKNİK ÖZELLİKLER	Renk	Beyaz , Sarı ve istenilen renklerde
	Katı Madde Miktarı	Ağırlıkça % 73 ± 3
	Yoğunluk	1,55 ± 0,10 kg / lt (20 °C)
	Film Kalınlığı	Minimum 100 ile 400 mikron arasında
	Teorik Yayılma	5-6 m ² / lt (100 mikron kuru filmde) 4-5 m ² / kg (100 mikron kuru filmde) 10-12 m ² / kg (40 mikron kuru filmde)
	Parlaklık	Yarı Mat
YÜZEY HAZIRLAMA	Yol çizgi boyasının uygulama yapılacak her türlü kaplama yüzeyleri, toz, su, yağ ve kirinden veya kabarmış haldeki eski boya artıklarından temizlenmelidir.	
UYGULAMA	Karışım	Kullanımdan önce iyice karıştırılmalıdır.
	Karışım Oranı	Tek bileşenli bir üründür.
	Karışım Ömrü	Birkaç saat içinde tüketilecek kadar boya inceltilerek hazırlanmalıdır.
	İnceltme	Gerekli olduğu hallerde % 5 ile 10 arası özel tiner ile inceltilir.
	Uygulama Metodu	Fırça, rulo ve özel yol çizgi araçları ile püskürtülmek suretiyle uygulanabilir. Cam küre konusunda bize danışınız.
	Ortam Sıcaklığı	Boya uygulaması esnasında yağışlı veya sıcak ortamlardan kaçınılmalı, uygulamada yüzey sıcaklığı minimum 5 °C ile 50 °C arasında olmalı ve nemli olmamalıdır.
	Temizlik	Kullanılan tüm ekipman uygulamanın hemen ardından CAPITAL Özel Tiner ile veya uygun temizlik tineri ile temizlenmelidir.

**CAPITAL TRAFİK YOL ÇİZGİ BOYASI (1YC30)****KURUMA ZAMANI****Yüzey Kuruması**

10-15 dakika

Sert Kuruma

1-2 saat (20 °C için geçerlidir.)

Kuruma zamanları BS 3900 Part C2 ve BS3900 C3 standartlarına göre değerlendirilmiştir. Bununla beraber boyaların kuruma zamanları genel olarak uygulama ortamının sıcaklığına, hava akımına, film kalınlığı ve kat sayısına bağlı olarak değişebilir. İkinci kat uygulama süresi aynı tür boya için verilmiştir. Farklı yapıda boya ile ikinci kat uygulama konusunda uygulama öncesinde teknik servisimize danışınız. Yüzeyin temiz ve kuru olması durumunda ikinci kat uygulama için maksimum süre sınırlaması yoktur.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

TS EN 1871'e uygun olarak imal edilmiş bir işaret boyasıdır. Bu ürün ve diğer ürünlerimizle ilgili her türlü soru ve sorunlarınız için teknik servisimize danışınız

**GÜVENLİ ÇALIŞMA
KOŞULLARI**

Ambalaj üzerinde belirtilen ikaz ve tedbirlere uyunuz. Boya yapılan ortamın iyi havalandırılmış olmasına özen gösteriniz. Uygulama süresince uygun maske ve eldiven kullanılmalıdır. Cilde temas etmesinden kaçınılmalıdır. Cilde teması halinde bol su ve sabun ile yıkanmalıdır. Göze teması halinde gözler bol su ile yıkanmalıdır, en kısa sürede gözlerin tıbbi gözetimden geçirilmesi gereklidir. Burada verilen bilgilere ek olarak Kimyasal Malzeme Güvenlik Bilgi Formları (MSDS) istenildiğinde temin edilecektir.

DEPOLAMA

Serin, kuru ve iyi havalandırılmış yerde güneş ışınlarına ve yüksek ısıya maruz kalmayacak şekilde, kapağı açılmadan bir yıl depolanabilir.

AMBALAJ

25 kg (Farklı ambalajlar için satış servisimizle irtibat kurunuz)

Burada verilen bilgiler gerekli testler ve uygulamalar yapıldıktan sonra elde edilen değerlere dayanılarak verilmiştir. Ancak, uygulaması gözetimimizde yapılamayan ürünlerimiz için kalitesi dışında hiçbir şey garanti edilmez. Burada verilen bilgilerin önceden haber verilmeksizin değiştirme hakkı saklıdır.